

Fina žbuka MAX

mineralna žbuka za renoviranje i izravnavanje

NAMJENA:

izravnavanje, renoviranje i žbukanje zidova i stropova, saniranje i izravnavanje nosivih podloga starih produžnih žbuka, za unutarnje i vanjske radove, u debljini od 3 do 30 mm

Univerzalna mineralna žbuka sa dodacima za bolju prionjivost i fleksibilnost, sa širokim područjem primjene. Može se koristiti kao masa za armiranje i obradu nosivih žbuka i premaza. Premošćuje pukotina koje nisu uzrokovane statikom.

FINA ŽBUKA MAX ima dobru prionjivost na sve podloge. Lako se obrađuje, ima minimalno naprezanje prilikom strvrdnjavanja

SASTAV:

vapno, bijeli cement, zrno do 1,25 mm, armirajuća vlakna, aditivi

IZGLED:

bijeli prah sa zrnom

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA:

Razredba prema HRN EN 998-1: GP CS II W_c 0

Gustoća suhog očvrstlog morta (HRN EN 1015-10)	≈ 1450 kg/m ³
Tlačna čvrstoća (HRN EN 1015-11)	CS II (1.5 - 5.0 N/mm ²)
Čvrstoća prionjivosti (HRN EN 1015-12)	≥ 0,2 N/mm ² ; SL: B
Vodoupojnost (HRN EN 1015-18)	W _c 0
Koeficijent paropropusnosti μ, (HRN EN 1015-19)	≤ 20
Toplinska provodljivost, λ (HRN EN 1745)	0,61 W/mK
Razredba reakcije na požar (HRN EN 13501-1)	A 1
Minimalna debljina nanosa	3 mm
Maksimalna debljina nanosa	30 mm
Optimalna debljina nanosa	10 – 20 mm
Vrijeme vezanja -obradivost	2 – 3 sata

POTROŠNJA:

1,5 kg/m²/ mm

POSTUPAK:

Primjenjuje se **na podlogama** :

- vapneno cementne podložne žbuke VC 60, VC 50, UNIVA 30
- lagane žbuke VC 20 L
- toplinske žbuke TERMO ŽBUKA, TERATERMO 100 STANDARD, TERATERMO 100 ESKTRA
- vapnene žbuke VAPNENA ŽBUKA 4, VAPNENA ŽBUKA 2, VAPNENA ŽBUKA 1

PRIPREMA PODLOGE:

Sve podloge moraju biti čiste, čvrste, suhe, nesmrznute, nosive, otprašene, stare najmanje 14 dana. Stare podloge moraju biti nosive, sve slabo držeće dijelove obavezno ukloniti.

Stare premaze obavezno mehanički ukloniti brušenjem ili ljuštenjem.

Podloge prije nanošenja FINE ŽBUKE MAX obavezno oprati vodom pod pritiskom (paziti na pritisak max. 2-3 bara). Vrijeme sušenja nakon pranja minimalno 7-10 dana ovisno o vremenu.

Spojeve različitih materijala, instalaterske otvore, obavezno rabcirati pocinčanim punktiranim rabc pletivom (25 x 25 x 0,9) ili Staklenom mrežicom Samoborka PRIMAFAS 160.

PRIPREMA MATERIJALA:

Sadržaj vreće 25 kg miješati sa cca 7,5 litara vode, ručno ili strojno dok se ne postigne homogena masa pogodna za nanošenje gleterom ili žlicom. Izmiješani materijal mora odstajati cca 10 min (vrijeme sazrijevanja), nakon čega kratko promiješati.

Stvrdnuti materijala ne miješati ponovno.

FINA ŽBUKA MAX ne smije se miješati s drugim materijalima.

PRIMJENA:

izravnavanje

TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-04-012

FINU ŽBUKU MAX nanositi na prethodno navlaženu podlogu metalnim gleterom u debljini do 30 mm u jednom ili dva sloja, te fino zagladiti ili obraditi u željenoj teksturi (filcanje, reljef, lopatica).

Kod strojnog nanošenja pridržavati se uputa za primjenu žbukalica.

Pauza u toku rada, kod crijeva ispunjenog žbukom, ne smije biti duža od 30 minuta.

armiranje

FINU ŽBUKU MAX nanositi na podlogu u debljini minimalno 2 mm i nahrenaviti zupčastim gleterom kako bi osigurali odgovarajuću debljinu sloja i pravilno pozicioniranje mrežice.

Staklenu mrežicu utisnuti laganim pritiskom gleterom u svježi sloj FINE ŽBUKE MAX odozgo prema dolje po čitavoj površini s preklapom min. 10 cm na svim spojevima mrežice.

Drugi sloj FINE ŽBUKE MAX nanijeti najkasnije nakon 24 sata pokrivajući mrežicu u debljini od min 1 mm.

Tijekom vezivanja obavezno prozračivati unutarnji prostor i njegovati žbuku minimalno 7 dana.

Prilikom obrade i stvrdnjavanja materijala zaštititi od direktnog isušivanja.

U hladnim danima zaštititi od smrzavanja minimalno 7 dana.

Završna obrada:

- unutarnje boje VAPNENA BOJA U, SPRINT, TERAPOL, TERAPOL FRESH, TERAPOL PROFI, POLAKRIL, TERMOPOL

- egalizacijska boja MINERALKOLOR

- fasadne boje VAPNENA BOJA V, SILIKATKOLOR, SILIKONKOLOR I TERATON V

- mineralne završne žbuke SEP

- završne žbuke SILIKATNE, AKRILATNE, SILIKONSKE ŽBUKE

Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.

NAPOMENA:

U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primijeti ili posumnja na neki primjenski ili estetski nedostatak proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili sav kupljeni materijal, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta. Skriveni mane rješavaju se posebno.

ALAT:

zidarska žlica, metalni gleter, nazubljeni gleter

Alat odmah nakon upotrebe oprati vodom

**TEMPERATURA
PODLOGE I ZRAKA:**

Prilikom primjene i sušenja temperatura podloge i zraka ne smije biti niža od +5°C ni viša od +30°C

PAKIRANJE:

vreće 25 kg

SKLADIŠTENJE:

u suhoj prostoriji na paleti

ROK UPOTREBE:

u neotvorenoj ambalaži 12 mjeseci

TRANSPORT:

Za vrijeme transporta FINU ŽBUKU MAX zaštititi od utjecaja vlage.

FINA ŽBUKA MAX nije uvrštena među opasne tvari za prijevoz po cesti ili željeznici.

MJERE SIGURNOSTI:

FINA ŽBUKA MAX ima nadražujuće djelovanje jer sadrži vapno i cement



OPASNOST

Oznake upozorenja:

H318 – Uzrokuje teške ozljede oka.

H315 – Nadražuje kožu

TEHNIČKA UPUTA PROIZVODA

TUP-04-012

H317 – Može izazvati alergijsku reakciju na koži

H335 – Može nadražiti dišni sustav

Oznake obavijesti:

P102 – Čuvati izvan dohvata djece

P280 – Nositi zaštitne rukavice/ zaštitno odijelo/ zaštitu za oči/zaštitu za lice

P305+P351+P338+P310 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta; Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

P302+P352+P333+P313 – U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom vode i sapuna. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika

**POSTUPANJE S
OTPADOM:****Ostaci od proizvoda:** U skladu s *Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada* očvrsnute ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 09 04**KONTROLA KVALITETE:**

Prema Zakonu o građevnim proizvodima proizvod je uvršten u sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava: 4

FINA ŽBUKA MAX je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Samoborke d.d.

IZJAVA O SVOJSTVIMA:

Identifikacijska oznaka: 53149109818-ZGP-19/0803; 19.06.2019.

lipanj 2020.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja, dostupne znanstvene spoznaje i praktična iskustva. Svim korisnicima koji upotrebljavaju naše proizvode, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.